


引張圧縮試験結果表

試験片	DEKOTA 32型アングル	日時	2025/1/31	書籍NO.	
材質	高耐食性鋼板	場所	(株) 野島角清製作所 第四工場事務所	責任者	野島 淳志
属名	雪止め金具	使用試験機	島津製作所 AG-IS 50KN	担当者	野島 俊晴
				制作者	羽鳥 悟志

試験状況



試験方法

試験速度は10mm/min。
専用治具を使用し、強度試験を行う。
初期荷重50N
アングルサイズ
ボルト締付けトルク15N・m（目安）
試験終了条件
荷重が一定になるか、試験片が損傷・破断した場合
終了とする。
ストローク15mmで終了。

試験後の試験片

試験結果

試験片の状態	最大荷重（破壊・変形数値）								
試験前の施工状態 	<table><tr><th>サンプル数</th><th>最大荷重 (N)</th></tr><tr><td>1 回目</td><td>3200</td></tr><tr><td>2 回目</td><td>3467</td></tr><tr><td>3 回目</td><td>3292</td></tr></table>	サンプル数	最大荷重 (N)	1 回目	3200	2 回目	3467	3 回目	3292
サンプル数	最大荷重 (N)								
1 回目	3200								
2 回目	3467								
3 回目	3292								
試験後の 	試験グラフ 