

引張圧縮試験結果表

試験片	DEKOTA 25型羽根付き	日時	2025/6/10	書籍NO.	
材質	ドブメッキ	場所	(株) 野島角清製作所 第四工場事務所	責任者	野島 淳志
属名	雪止金具	使用試験機	島津製作所 AG-IS 50KN	担当者	野島 俊晴
				制作者	羽鳥 悟志

試験状況



試験方法

試験速度は10mm/min。
 専用治具を使用し、強度試験を行う。
 羽根部分ボルトピッチ90mm
 初期荷重10N
 ボルト締付けトルク21N・m（目安）
試験終了条件
 荷重が一定になるか、試験片が損傷・破断した場合
 終了とする。
 ストローク15mmで終了。

試験後の試験片

試験体の後方部が浮いた。

試験結果

試験片の状態

試験前の施工状態



試験後の



最大荷重（破壊・変形数値）

サンプル数	最大荷重 (N)
1 回目	3576
2 回目	3667
3 回目	3406

試験グラフ

