

引張圧縮試験結果表

試験片	DEKOTA 32型アングル	日時	2025/6/10	書籍NO.	
材質	ドブメッキ	場所	(株)野島角清製作所 第四工場事務所	責任者	野島 淳志
属名	雪止金具	使用試験機	島津製作所 AG-IS 50KN	担当者	野島 俊晴
				制作者	羽鳥 悟志

試験状況



試験方法

試験速度は10mm/min。
専用治具を使用し、強度試験を行う。
初期荷重10N

アングルサイズ

ボルト締付けトルク19-21N・m (目安)

試験終了条件

荷重が一定になるか、試験片が損傷・破断した場合
終了とする。
ストローク15mmで終了。

試験後の試験片

試験体の後方部が浮いた。

試験結果

試験片の状態

試験前の施工状態



試験後の



最大荷重 (破壊・変形数値)

サンプル数	最大荷重 (N)
1回目	2973
2回目	3010
3回目	2951

試験グラフ

